

## ČSN 42 5310:91

### Odpovídající normy:

Odpovídající zahraniční normy:

DIN: 15 43:81

EN: 10 029:91

Jakost: 11375.1, 52351RG2

TDP: ČSN 42 0209:92 - plechy pro obecné konstrukční použití

ČSN 42 0109:77- plechy no kotle a tlakové nádoby

ČSN 42 0165:91 - plechy pro snížené teploty (pod - 20 °C)

ČSN 42 0180:92 - plechy pro stavbu plavidel

Běžné formáty tabulí [mm]: (z ocelí tř. 10 a 11) \*\*):

Odstupňování vyráběných tlouštěk:	
v rozsahu 3 až 5 mm	po 0,5 mm
v rozsahu 5 až 26 mm	po 1 mm
v rozsahu 26 až 60 mm	po 2 mm
v rozsahu 60 až 120mm	po 5 mm

Tloušťky	
3 a 4,5 mm	5 mm a větší
1000 x 2000	1000 x 2000
1250 x 1500	1250 x 2500
1500 x 3000	1500 x 3000
1600 x 3200	1600 x 3200
-	2000 x 4000

akosti a příslušné rozsahy tlouštěk dle použití:

Značka oceli	Rozsah tlouštěk dle TDP [mm]			
	42 0209	42 0109	42 0165	42 0180
10 004	3 - 120	-	-	-
11 373	3 - 16	-	-	3 - 16 *)
11 375	3 - 120 ***)	-	-	3 - 25 *)
11 378	3 - 100	-	-	3 - 60 *)
11 416	-	6 - 60	-	-
11 425	3 - 120	-	-	3 - 60
11 428	3 - 100	-	-	6 - 60
11 500	3 - 100	-	-	-
11 503	6 - 60	-	6 - 60	6 - 32
11 523	3 - 100	-	-	-
11 600	3 - 100	-	-	-
11 100	3 - 100	-	-	-
12 010	4 - 120	-	-	-
12 020	4 - 120	-	-	-
12 024	3 - 80	-	-	-
12 050	4 - 100	-	-	-
12 060	4 - 120	-	-	-
12 061	4 - 120	-	-	-
13 180	3 - 15	-	-	-
13 270	3 - 15	-	-	-
13 320	6 - 50	-	-	-
14 220	20 - 60	-	-	-
14 260	3 - 10	-	-	-
14 320	8 - 30	-	-	-

Pozn.: \*) výběrové značky ocelí pro daný účel použití, \*\*) maximální vyráběné šířky a délky pro daný účel použití a jakost oceli uvádí rozměrová norma, \*\*\*) 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 a 20 mm